

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 102 48 949.1

Anmeldetag: 21. Oktober 2002

Anmelder/Inhaber: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen/DE

Bezeichnung: Polyurethanelastomere, Verfahren zu
ihrer Herstellung und ihre Verwendung

IPC: C 08 G, A 43 B

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 6. August 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the German Patent and Trade Mark Office.

Klostermeyer

Polyurethanelastomere, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung

Die Erfindung betrifft Polyurethanelastomere mit definierter Knotendichte, ein Ver-
fahren zu ihrer Herstellung unter Einsatz von speziellen Polyetheresterpolyolen und
ihre Verwendung, insbesondere zur Herstellung von mikrozellularen und massiven
Polyurethanelastomerteilen.

In der Vergangenheit wurden bereits verschiedene Verfahren beschrieben, um
Polyurethane herzustellen, die im sogenannten Weichsegment gleichzeitig sowohl
Polyethergruppen als auch Polyestergruppen enthalten.

Eine Variante besteht darin (Plominska-Michalak, B.; Lisoska, R.; Balas, A. *Journal
of Elastomers and Plastics* (26) 1994 327-334.), ein polyetherbasiertes NCO-Pre-
polymer mit einem Polyesterpolyol umzusetzen. Im resultierenden Polyurethan-
elastomer wird sowohl der Abrieb verringert, die Dauerbiegefestigkeit bei Raum-
temperatur und -15°C verbessert als auch die Viskosität des NCO-Prepolymers im
Vergleich zu einem polyesterbasierten NCO-Prepolymer verringert. Nachteilig ist je-
doch, dass infolge des großen Viskositätsunterschieds der Reaktionskomponenten
zueinander die störungsfreie Vermischung der Komponenten erschwert wird. Weiter-
hin nachteilig ist die inhärente Gefahr von Mikrophasenseparationen im sogenannten
Weichsegment des Polyurethanelastomers, die sich nachteilig auf die Endeigen-
schaften auswirken.

Eine andere Variante (DE-A 199 27 188) schlägt vor, Polyether und Polyester in der
Polyolformulierung physikalisch zu mischen. Auf diesem Wege können gegenüber
reinen Polyetherpolyurethanen Polyurethane mit verbesserter Ölbeständigkeit er-
halten werden. Nachteilig sind die mangelhafte Lagerfähigkeit der Polyolformu-
lierungen, weil sie sich aufgrund der geringen Verträglichkeit von Polyestern und
Polyethern nach relativ kurzer Zeit makroskopisch entmischen. Dem Anwender eines

solchen Systems entstehen in unerwünschter Weise Erschwernisse bezüglich Lagerhaltung und Logistik.

5 Die zuvor erwähnten Nachteile werden mit separationstabilen Polyetheresterpolyolen umgangen, die sich durch diskontinuierliche Syntheseverfahren herstellen lassen: Insertion in Polyether, Alkoxylieren eines Polyesters mit Alkylenoxid, Polykondensation mit Alkylenoxid, zweistufige und einstufige Polykondensation.

10 In der Praxis zeigt sich jedoch, dass derartige Polyetheresterpolyole keine PU mit generell guten Dauerbiegefestigkeiten liefern, insbesondere wenn sie einer Hydrolysealterung ausgesetzt waren.

15 In US-A 5 436 314 (Insertion in Polyether) setzt man Carbonsäuren oder Carbonsäureanhydride in Gegenwart starker Brönstedtsäuren mit Polyetherpolyolen um und erhält Polyetheresterpolyole mit statistisch verteilten Estergruppen. Allerdings besitzen diese Produkte keine unterschiedlich langen Polymethylensegmente, obwohl sie in vielen Polyestern wesentlich zu deren guten Eigenschaften beitragen. Weiterhin verunreinigen die Metallsalze starker Brönstedtsäuren die Polyetherester und mindern die Stabilität ihrer Esterbindungen gegen Hydrolyse, so dass ihr Einsatz
20 z.B. in Schuhsohlen zu minderwertigen Materialien führt.

Beim Alkoxylieren eines Polyesters mit Alkylenoxid werden zunächst Polyester hergestellt und dann mit Alkylenoxid alkoxyliert. Diese Methode ist weit verbreitet und führt zu 3-Blockcopolymeren, den Polyester-block-polyether-polyolen. Ein
25 immanenter Nachteil des Verfahrens ist, dass die aufwendig erzeugte Blockstruktur der Polyether-block-polyester-polyole nicht im Umesterungsgleichgewicht steht. Deshalb können sie bei erhöhter Temperatur umlagern und ihren strukturellen Aufbau verlieren. Dies wirkt sich in unerwünschter Weise auf ihre Lagerstabilität aus.

30

In DE-A 198 58 104 wird in der ersten Stufe eine Polyester-carbonsäure aus Ringestern, Alkoholen und Carbonsäuren synthetisiert und im Folgeschritt mit Ethylenoxid oder Propylenoxid bevorzugt ohne zusätzliche Katalysatoren alkoxyliert. Die Produkte dienen als Rohstoffe für Hartschäume. Dort verringern sie den Schrumpf, erhöhen die Festigkeit und verringern die Kristallisationsneigung. Diese Vorteile lassen sich jedoch nur verwirklichen, wenn mindestens eine Polyolkomponente oder ein Isocyanat eine zahlenmittlere Funktionalität deutlich über 2 besitzt, die es erlaubt ein hochvernetztes Polyurethansystem aufzubauen. Wie allgemein in der Technik bekannt, lassen sich mikrozellulare Elastomere mit guten Eigenschaften, wie z.B. guter Dauerbiegefestigkeit, auf diesem Wege nicht erhalten. Des weiteren sind die Ringester, aus denen die Polyesterpolyole des ersten Syntheseschrittes synthetisiert werden, nicht ohne erhöhten Aufwand herstellbar, weil sie erst aus Gemischen linearer und cyclischer Ester durch Extraktion oder Destillation gewonnen werden müssen, was ein großer Nachteil dieses Verfahrens ist.

In US-A 4 487 853 werden als Zwischenstufe Säurehalbester hergestellt, indem Polyetherpolyole mit Carbonsäureanhydriden verestert werden, anschließend ethoxyliert wird mit Katalyse durch Amine oder Zinnverbindungen, wobei estergruppenarme Polyester-co-polyether-polyole mit hohem Anteil primärer Hydroxylendgruppen erhalten werden. Nachteilig ist allerdings, dass die Ethergruppen in sehr hohem Überschuss gegenüber Estergruppen eingesetzt werden, so dass sich die Vorteile typischer Polyetheresterpolyole oder Polyester-block-polyether-polyole nicht vollständig ergeben. Weiterhin müssen zur Synthese von Adipinsäureestern, die wichtige Rohstoffe für Polyurethanelastomere darstellen, meist teure Dicarbonsäureanhydride als Edukte verwendet werden.

In WO 200127185 werden Doppelmetallcyanidkatalysatoren eingesetzt. Sie erlauben Etherblöcke mit wenigen Nebenprodukten und ungesättigten Endgruppen auf Polyesterolen zu starten. Die Produkte besitzen eine gute Mischbarkeit mit Ethern und Estern, die sie als Tenside oder Phasenvermittler empfiehlt. Als Nachteil ergibt sich allerdings, dass mit Doppelmetallcyanidkatalysatoren bekanntermaßen keine

Polyether mit hoher Anzahl an primären Hydroxylendgruppen hergestellt werden können, weil die Ethylenoxidpolymerisation an wenigen Hydroxylfunktionen startet und dort hochmolekulare Polyethylenoxid-Einheiten aufbaut. Deshalb können die in WO 200127185 vorgestellten Polyester-block-polyether-polyole nur eingeschränkt in Polyolformulierungen angewendet werden und zwar dann, wenn Polyole mit mehrheitlich sekundären, wenig reaktiven Hydroxylgruppen für die Anwendung ausreichen. Für zahlreiche Anwendungen ist diese Einschränkung ein großer Nachteil.

10 In DE-A 21 10 278 (Polykondensation mit Alkylenoxid) reagieren Polyetherpolyol, Carbonsäureanhydrid und Alkylenoxid in einem Eintopfverfahren zum Polyetheresterpolyol mit statistisch verteilten Polyethereinheiten. Verfahrensbedingt bilden die Alkylenoxide nur derivatisierte Dimethylenbrücken. Längere Kohlenstoffbrücken, wie sie in Butandiol- oder Hexandioleestern eingesetzt werden, fehlen. Außerdem muss bei diesem Verfahren teures Adipinsäureanhydrid eingesetzt werden.

15

20 In DE-A 34 37 915 [Zweistufige Polykondensation] wird ein Polyetherpolyol mit einer Carbonsäure oder einem Carbonsäureanhydrid oder einem Carbonsäureester zu einer Polyestercarbonsäure umgesetzt, die in einem zweiten Schritt mit aliphatischen Alkoholen zum eigentlichen Polyetheresterpolyol reagiert. Nachteilig sind hierbei einerseits das mehrstufige Verfahren und zum anderen die teuren Carbonsäurederivate. Ein ähnliches Verfahren beschreibt DE-A 34 37 915. Hierbei wird eine herkömmliche Polyesterpolycarbonsäure nicht aus Polyetherpolyolen aufgebaut, sondern mit Polyetherpolyolen und aliphatischen Alkanolen zur Reaktion gebracht.

25 Nach EP-A 0 601 470 [Einstufige Polykondensation] kondensiert man Polycarbonsäuren, Alkandiolgemische und Polyetherpolyole zu statistisch verteilten Polyetheresterpolyolen mit einem Verhältnis von Ether zu Estergruppen im Polyetheresterpolyol von 0,3 bis 1,5. Der besondere Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass mit diesen Polyetheresterpolyolen Polyurethanweichschäume mit verminderter
30 Fogentwicklung hergestellt werden können. Hierbei werden die Polyetheresterpolyole mit Polyisocyanaten umgesetzt.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, mikrozellulare Polyurethane zur Verfügung zu stellen, die verbesserte Dauerbiegeeigenschaften sowohl bei Raumtemperatur und bei -15°C als auch nach einer Hydrolysealterung (bei 70°C und einer Luftfeuchtigkeit von 95 % für 7 Tage) aufweisen.

Überraschenderweise wurde gefunden, dass aus Alkanpolyolgemischen und speziellen Polyetherpolyolen bestehende Polyetheresterpolyole deren zahlenmittlere Funktionalität von 1,9 bis 2,5, bevorzugt 1,95 bis 2,1 und besonders bevorzugt 2,001 bis 2,08 liegt und deren Verhältnis von Ethergruppen zu Estergruppen bevorzugt von 0,3 bis 2,5, bevorzugt von 0,6 bis 2,0 und besonders bevorzugt von 0,9 bis 1,5 variieren kann, mit Polyisocyanaten zu hydrolysebeständigen Polyurethanelastomeren reagieren, die vor und nach Hydrolysealterung sehr gute Dauerbiegefestigkeiten besitzen, sofern die Knotendichte der Polyurethanelastomeren von 0,1 mol/kg bis 0,0001 mol/kg, bevorzugt von 0,001 bis 0,08 mol/kg, besonders bevorzugt von 0,01 bis 0,04 mol/kg liegt.

Unter der „Knotendichte der Polyurethanelastomeren“ (Einheit: [mol/kg]) wird die Anzahl der dreiwertigen, permanenten chemischen Vernetzungsstellen des Polyurethanelastomeren in Mole pro Kilogramm PU-Elastomer verstanden. Hierzu werden die Stoffmengen aller Moleküle der Ausgangsrohstoffe des Polyurethanelastomers mit einer höheren Funktionalität als 2 erfasst. Um alle Vernetzungsstellen wie trifunktionelle Vernetzungsstellen behandeln zu können, werden die Funktionalitäten höherfunktioneller Molekülsorten unterschiedlich gewichtet: trifunktionelle Moleküle werden mit 1 gewichtet, tetrafunktionelle mit 2, pentafunktionelle mit 3, hexafunktionelle mit 4 u.s.w. Nach dieser Definition hätte ein Polyurethan aus den äquivalent verschäumten Komponenten Polyesterdiol, 1,4-Butandiol, Triethanolamin, Pentaerythrit mit einem Gemisch aus 1,21 Gew.-% 2,4'-Diphenylmethandiisocyanat und 98,79 Gew.-% 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat eine Elastomerknotendichte von 0,69 mol/kg, wie die Berechnung in der nachfolgenden Tabelle beispielhaft zeigt.

Tabelle: Beispiel zur Berechnung der Elastomerknotendichte

Komponente	Masse [g]	Molmasse [g/mol]	Stoffmenge [mol]	Funktionalität	gewichtete trifunktionelle Vernetzungspunkte pro Molekül	Vernetzungspunkte [mol/100g]	Vernetzungspunkte [mol/kg]
Polyesterdiol	35,47	3032,43	0,0117	2	0	0,000	0,00
Butandiol-1,4	8,87	90,12	0,0984	2	0	0,000	0,00
Triethanolamin	4,43	149,20	0,0297	3	1	0,030	0,30
Pentaerythrit	2,66	136,20	0,0195	4	2	0,039	0,39
MDI*	48,57	250,75	0,1937	2	0	0,000	0,00
Summe	100,00	Summe Vernetzungspunkte = Elastomerknotendichte [mol/kg]					0,69

* Gemisch aus 1,21 Gew% 2,4'-Diphenylmethandiisocyanat und 98,79 Gew% 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat

5 Gegenstand der Erfindung sind daher Polyurethanelastomere, die eine Knotendichte von 0,1 mol/kg bis 0,0001 mol/kg, bevorzugt von 0,001 bis 0,08 mol/kg, besonders bevorzugt von 0,01 bis 0,04 mol/kg aufweisen, erhältlich durch Umsetzung

10 a) mindestens eines Polyetheresterpolyols mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 1000 g/mol bis 6000 g/mol, bevorzugt von 2500 g/mol bis 5000 g/mol, einer zahlenmittleren Funktionalität von 1,9 bis 2,5, bevorzugt von 1,95 bis 2,1 und besonders bevorzugt von 2,001 bis 2,08, und einem Verhältnis von Ethergruppen zu Estergruppen des Polyetheresters von 0,3 bis 2,5, bevorzugt von 0,6 bis 2,0, besonders bevorzugt von 0,9 bis 1,5,

15 der erhältlich ist durch Polykondensation aus

a1) mindestens einer oder mehreren Dicarbonsäuren mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen und/oder deren Derivaten,

20

5 a2) mindestens einem oder mehreren Polyetherpolyolen mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 1000 g/mol bis 6000 g/mol, bevorzugt von 2500 g/mol bis 5000 g/mol, einer mittleren Funktionalität von 1,7 bis 2,5 sowie einem Anteil von 70 % bis 100 % primärer OH-Gruppen, bevorzugt 85% bis 96% primärer OH-Gruppen, und

10 a3) mindestens einem oder mehreren Polyolen mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 18 bis 750 g/mol, bevorzugt von 18 g/mol bis 400 g/mol, besonders bevorzugt von 62 g/mol bis 200 g/mol, einer zahlenmittleren Funktionalität von 2 bis 8 und mit mindestens 2 endständigen (primären) OH-Gruppen pro Molekül,

15 b) gegebenenfalls Polymerpolyolen, die OH-Zahlen von 10 bis 149 und mittlere Funktionalitäten von 1,7 bis 4, bevorzugt von 1,8 bis 3,5 aufweisen und die 1 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 45 Gew.-% Füllstoffe, bezogen auf das Polymerpolyol enthalten,

20 c) niedermolekularen Kettenverlängerern mit mittleren Funktionalitäten von 1,8 bis 2,1 und mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 18 g/mol bis 750 g/mol, bevorzugt von 18 g/mol bis 400 g/mol, besonders bevorzugt von 62 g/mol bis 200 g/mol und/oder Vernetzern mit mittleren Funktionalitäten von 2,2 bis 8, vorzugsweise 2,5 bis 4, und mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 18 g/mol bis 750 g/mol, bevorzugt von 18 g/mol bis 400 g/mol, besonders bevorzugt von 62 g/mol bis 200 g/mol,

25

in Gegenwart von

d) gegebenenfalls Katalysatoren,
e) gegebenenfalls Treibmitteln und
30 f) gegebenenfalls Zusatzstoffen,

mit

g) mindestens einem Polyisocyanat ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus

5 g1) organischen Polyisocyanaten,

g2) modifizierten Polyisocyanaten und

g3) NCO-Prepolymeren auf Basis von g1) und/oder g2) und einem Polyol x),

10

wobei das Polyol x) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus

x1) Polyesterpolyolen,

x2) Polyetheresterpolyolen und

15

x3) Gemischen aus x1) und x2),

g4) sowie Gemischen aus g1), g2) und g3).

20

Unter einem „Polyetheresterpolyol“ wird eine Verbindung verstanden, die Ethergruppen, Estergruppen und OH-Gruppen aufweist.

25

Die erfindungsmäßig zu verwendenden Polyetheresterpolyole a) weisen ein zahlenmittleres Molekulargewicht von 1000 g/mol bis 6000 g/mol, bevorzugt von 2500 g/mol bis 5000 g/mol auf, eine zahlenmittlere Hydroxylfunktionalität von 1,9 bis 2,5, bevorzugt von 1,95 bis 2,1 und besonders bevorzugt von 2,001 bis 2,08, und ein Verhältnis von Ethergruppen zu Estergruppen von 0,3 bis 2,5, bevorzugt von 0,6 bis 2,0 und besonders bevorzugt von 0,9 bis 1,5.

30

Organische Dicarbonsäuren a1) mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen sind zur Herstellung der Polyetheresterpolyole geeignet, vorzugsweise aliphatische Dicarbonsäuren mit 4 bis 6 Kohlenstoffatomen, die einzeln oder im Gemisch verwendet

werden. Beispielhaft seien Korksäure, Azelainsäure, Decandicarbonsäure, Maleinsäure, Malonsäure, Phthalsäure, Pimelinsäure und Sebacinsäure sowie insbesondere Glutarsäure, Fumarsäure, Bernsteinsäure und Adipinsäure genannt. Als Derivate dieser Säuren können beispielsweise deren Anhydride sowie deren Ester und Halbester mit niedermolekularen, monofunktionellen Alkoholen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden.

Als Komponente a2) zur Herstellung der Polyetheresterpolyole werden Polyetherpolyole eingesetzt, die man durch Alkoxylieren von Startermolekülen, bevorzugt mehrwertigen Alkoholen, erhält. Die Startermoleküle sind mindestens difunktionell, können aber gegebenenfalls auch Anteile höherfunktioneller insbesondere trifunktioneller Startermoleküle enthalten. Das Alkoxylieren erfolgt üblicherweise in zwei Schritten. Zuerst wird in Gegenwart basischer Katalysatoren oder Doppelmetallcyanid-Katalysatoren mit bevorzugt Propylenoxid oder weniger bevorzugt 1,2-Butylenoxid oder weniger bevorzugt 2,3-Butylenoxid alkoxyliert und danach mit Ethylenoxid ethoxyliert. Der Anteil von Ethylenoxid im Polyetherpolyol beträgt von 10 Gew.-% bis 40 Gew.-%, bevorzugt 15 Gew.-% bis 35 Gew.-%.

Zur Komponente a3) zählen vorzugsweise Diole mit primären OH-Gruppen und zahlenmittleren Molekulargewichten von ≤ 750 g/mol, bevorzugt von 18 g/mol bis 400 g/mol, besonders bevorzugt von 62 g/mol bis 200 g/mol; wie z.B. 1,2-Ethandiol, 1,3-Propandiol, 1,4-Butandiol, 1,5-Pentandiol, 1,5-Pentandiol, Neopentylglykol, 1,6-Hexandiol, 1,7-Heptandiol, Octandiol-1,8, 1,10-Decandiol, 2-Methyl-1,3-propandiol, 2,2-Dimethyl-1,3-propandiol, 3-Methyl-1,5-pentandiol, 2-Butyl-2-ethyl-1,3-propan-diol, 2-Äuten-1,4-diol und 2-Butin-1,4-diol, Etherdiole, wie Diethylenglykol, Triethylenglykol, Tetraethylenglykol, Dibutylenglykol, Tributylenglykol, Tetrabutylenglykol, Dihexylenglykol, Trihexylenglykol, Tetrahexylenglykol und Oligomeren-gemische von Alkylenglykolen, wie Diethylenglykol.

Neben den Diolen können auch Polyole mit zahlenmittleren Funktionalitäten von > 2 bis 8, bevorzugt von 2,1 bis 5, besonders bevorzugt von 3 bis 4 mitverwendet

werden, z.B. 1,1,1-Trimethylolpropan, Triethanolamin, Glycerin, Sorbitan und Pentaerythrit sowie auf Triolen oder Tetraolen gestartete Polyethylenoxidpolyole mit mittleren Molekulargewichten unter 750 g/mol, bevorzugt von 18 g/mol bis 400 g/mol, besonders bevorzugt von 62 g/mol bis 200 g/mol.

5

Aus der Gruppe der Diole kann jedes für sich einzeln oder in Kombination mit anderen Diolen und Polyolen eingesetzt werden. Die Di- und Polyole können auch nachträglich zu einem Polyesterpolyol zugesetzt werden, auch wenn sie dadurch nicht bzw. nicht bis zum Erreichen des Polykondensationsgleichgewichtes in der Veresterungsreaktion umgesetzt werden. Der relative Mengeneinsatz von Polyolen wird begrenzt durch die vorgegebene zahlenmittlere Hydroxylfunktionalität des Polyetheresterpolyols a).

15

Als Polymerpolyole b) eignen sich polymermodifizierte Polyole, insbesondere Pfpfopolymerpolyole auf Basis von Polyethern, Polyestern oder Polyetherestern. Als Pfpfkomponente eignen sich insbesondere solche auf Styrol- und/oder Acrylnitrilbasis, die durch in situ Polymerisation von Acrylnitril, Styrol oder vorzugsweise Mischungen aus Styrol und Acrylnitril, z.B. im Gewichtsverhältnis 90:10 bis 10:90, vorzugsweise 70:30 bis 30:70, hergestellt werden. Als Komponente b) eignen sich auch Polyol-Dispersionen, die als disperse Phase - üblicherweise in Mengen von 1 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 45 Gew.-%, bezogen auf Polymerpolyol-Füllstoffe, z.B. anorganische Füllstoffe, Polyharnstoffe (PHD), Polyhydrazide, tert.-Aminogruppen gebunden enthaltende Polyurethane und/oder Melamin enthalten.

20

25

Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Polyurethanelastomeren werden zusätzlich als Komponente c) niedermolekulare difunktionelle Kettenverlängerer, Vernetzer mit zahlenmittleren Funktionalitäten von 2,2 bis 8 oder Mischungen aus Kettenverlängerern und Vernetzern verwendet.

30

Derartige Kettenverlängerer und Vernetzer c) werden zur Modifizierung der mechanischen Eigenschaften, insbesondere der Härte der Polyurethanelastomeren einge-

setzt. Geeignete Kettenverlängerer sind Verbindungen wie unter Komponente a3) beschrieben sowie Diester der Terephthalsäure mit Glykolen mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen, wie z.B. Terephthalsäure-bis-2-hydroxyethylester oder Terephthalsäure-bis-4-hydroxybutylester, Hydroxyalkylenether des Hydrochinons oder Resorcins, wie
5 z.B. 1,4-Di-(β -hydroxyethyl)-hydrochinon oder 1,3-(β -Hydroxyethyl)-resorcin, N-Alkyldialkanolamine mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, z.B. N-Methyl- und N-Ethyl-diethanolamin. Vernetzer sind zusätzlich zu den unter Komponente a3) genannten Vernetzungsmitteln, z.B. Triole, Tetraole, oligomere Polyalkylenpolyole, aromatische und aliphatische Amine und Diamine mit einer Funktionalität von 2,2
10 bis 8, bevorzugt von 3 bis 4, die üblicherweise Molekulargewichte von ≤ 750 g/mol besitzen, vorzugsweise von 18 bis 400 g/mol, besonders bevorzugt von 62 bis 200 g/mol.

Der relative Mengeneinsatz von Polyolen und Tetraolen wird begrenzt durch die
15 vorgegebene Knotendichte des erfindungsgemäßen Polyurethanelastomeren in Kombination mit der mittleren Hydroxylfunktionalität des Polyetheresterpolyols a).

Die Verbindungen der Komponente c) können in Form von Mischungen oder einzeln eingesetzt werden. Verwendbar sind auch Gemische aus Kettenverlängerern und Vernetzern.
20

Als Komponente d) können dem Fachmann geläufige Aminkatalysatoren eingesetzt werden, z.B. tertiäre Amine wie Triethylamin, Tributylamin, N-Methyl-morpholin, N-Ethyl-morpholin, N,N,N',N'-Tetramethyl-ethylendiamin, Pentamethyl-diethylentriamin und höhere Homologe, 1,4-Diaza-bicyclo-[2,2,2]-octan, N-Methyl-N'-dimethylaminoethyl-piperazin, Bis-(dimethylaminoalkyl)-piperazine, N,N-Dimethylbenzylamin, N,N-Dimethylcyclohexylamin, N,N-Diethylbenzylamin, Bis-(N,N-diethylaminoethyl)adipat, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-butandiamin, N,N-Dimethyl- β -phenyl-ethyl-amin, Bis-(dimethylaminopropyl)-harnstoff, Bis-(dimethylaminopropyl)-amin, 1,2-Dimethylimidazol, 2-Methylimidazol, Diazabicycloundecen, monocyclische und bicyclische Amidine, Bis-(dialkylamino)-alkylether, wie z.B.
25
30

Bis(dimethylaminoethyl)ether, sowie Amidgruppen (vorzugsweise Formamidgruppen) aufweisende tertiäre Amine. Als Katalysatoren kommen auch an sich bekannte Mannichbasen aus sekundären Aminen, wie Dimethylamin, und Aldehyden, vorzugsweise Formaldehyd, oder Ketonen wie Aceton, Methylethylketon oder Cyclohexanon und Phenolen, wie Phenol, N-Nonylphenol oder Bisphenol A, in Frage. Gegenüber Isocyanatgruppen Zerewittinoff-aktive Wasserstoffatome aufweisende tertiäre Amine als Katalysator sind z.B. Triethanolamin, Triisopropanolamin, N-Methyl-diethanolamin, N-Ethyl-diethanolamin, N,N-Dimethylethanolamin, deren Umsetzungsprodukte mit Alkylenoxiden wie Propylenoxid und/oder Ethylenoxid sowie sekundär-tertiäre Amine. Als Katalysatoren können ferner Silaamine mit Kohlenstoff-Silizium-Bindungen eingesetzt werden, z.B. 2,2,4-Trimethyl-2-silamorpholin und 1,3-Diethyl-aminomethyl-tetramethyl-disiloxan. Weiterhin kommen auch stickstoffhaltige Basen wie Tetraalkylammoniumhydroxide, ferner Hexahydrotriazine in Betracht. Die Reaktion zwischen NCO-Gruppen und zerewitinoff-aktiven Wasserstoffatomen wird auch durch Lactame und Azalactame stark beschleunigt.

In Abwesenheit von Feuchtigkeit und physikalisch oder chemisch wirkenden Treibmitteln können kompakte Polyurethanelastomere, z.B. Polyurethanschuhaußensohlen hergestellt werden.

Zur Herstellung von mikrozellularen Polyurethanelastomeren findet als Treibmittel e) bevorzugt Wasser Verwendung, das mit der Isocyanatkomponente g) in situ unter Bildung von Kohlendioxid und Aminogruppen reagiert, die ihrerseits mit weiteren Isocyanatgruppen zu Harnstoffgruppen weiterreagieren und hierbei als Kettenverlängerer wirken.

Sofern der Polyurethan-Formulierung Wasser zugegeben wird, um die gewünschte Dichte einzustellen, wird dieses üblicherweise in Mengen von 0,001 bis 3,0 Gew.-%, vorzugsweise von 0,01 bis 2,0 Gew.-% und insbesondere von 0,05 bis 1,0 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Komponenten a) bis f) verwendet.

Als Treibmittel e) können anstelle von Wasser oder vorzugsweise in Kombination mit Wasser auch Gase oder leicht flüchtige anorganische oder organische Substanzen, die unter dem Einfluss der exothermen Polyadditionsreaktion verdampfen und vorzugsweise einen Siedepunkt bei Normaldruck im Bereich von -40 bis 120°C, vorzugsweise von -30 bis 90°C besitzen, als physikalische Treibmittel eingesetzt werden. Als organische Treibmittel kommen z.B. Aceton, Ethylacetat, halogensubstituierte Alkane oder perhalogenierte Alkane, wie R134a, R141b, R365mfc, R245fa, ferner n-Butan, iso-Butan, iso-Pentan, n-Pentan, Cyclopentan, n-Hexan, iso-Hexan, Cyclohexan, n-Heptan, iso-Heptan oder Diethylether, als anorganische Treibmittel z.B. Luft, CO₂ oder N₂O, in Frage. Eine Treibwirkung kann auch durch Zusatz von Verbindungen erzielt werden, die sich bei Temperaturen oberhalb der Raumtemperatur unter Abspaltung von Gasen, beispielsweise von Stickstoff und/oder Kohlendioxid zersetzen, wie Azoverbindungen, z.B. Azodicarbonamid oder Azobisisobuttersäurenitril, oder Salzen wie Ammoniumbicarbonat, Ammoniumcarbamat oder Ammoniumsalzen organischer Carbonsäuren, z.B. Monoammoniumsalze der Malonsäure, Borsäure, Ameisensäure oder Essigsäure. Weitere Beispiele für Treibmittel sowie Einzelheiten über die Verwendung von Treibmitteln sind in R. Vieweg, A. Höchtlen (Hrsg.): „Kunststoff-Handbuch“, Band VII, Carl-Hanser-Verlag, München 3. Auflage, 1993, S.115 bis 118, 710 bis 715 beschrieben.

Die zweckmäßig einzusetzende Menge an festen Treibmitteln, niedrigsiedenden Flüssigkeiten oder Gasen, die jeweils einzeln oder in Form von Mischungen, z.B. als Flüssigkeits- oder Gasmischungen oder als Gas-Flüssigkeitsmischungen eingesetzt werden können, hängt selbstverständlich von der angestrebten Dichte ab und der eingesetzten Menge an Wasser. Die erforderlichen Mengen können experimentell leicht ermittelt werden. Zufriedenstellende Ergebnisse liefern üblicherweise Feststoffmengen, Flüssigkeitsmengen und/oder Gasmengen von 0,01 bis 35 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 6 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gewicht der Komponenten a) bis f). Die Gasbeladung mit z. B. Luft, Kohlendioxid, Stickstoff und/oder Helium

kann sowohl über die höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen a) und b), als auch über die Verbindungen d) und f) als auch über die Polyisocyanate g) erfolgen.

Die Reaktionsmischung zur Herstellung der kompakten oder zelligen Polyurethan-
5 elastomeren kann gegebenenfalls mit Zusatzstoffen f) versehen werden. Genannt
seien beispielsweise oberflächenaktive Zusatzstoffe, wie Emulgatoren, Schaum-
stabilisatoren, Zellregler, Flammenschutzmittel, Keimbildungsmittel, Oxidationsver-
zögerer, Stabilisatoren, Gleit- und Entformungsmittel, Farbstoffe, Dispergierhilfen
und Pigmente. Als Emulgatoren kommen z.B. die Natriumsalze von Ricinusöl-
10 sulfonaten oder Salze von Fettsäuren mit Aminen wie ölsaures Diethylamin oder
stearinsaures Diethanolamin in Frage. Auch Alkali- oder Ammoniumsalze von
Sulfonsäuren wie etwa von Dodecylbenzolsulfonsäure oder Dinaphtylmethandi-
sulfonsäure oder von Fettsäuren wie Ricinolsäure oder von polymeren Fettsäuren
können als oberflächenaktive Zusatzstoffe mitverwendet werden. Als Schaum-
15 stabilisatoren kommen vor allem Polyethersiloxane, speziell wasserlösliche Vertreter,
in Frage. Diese Verbindungen sind im allgemeinen so aufgebaut, dass ein Co-
polymerisat aus Ethylenoxid und Propylenoxid mit einem Polydimethylsiloxanrest
verbunden ist. Von besonderem Interesse sind vielfach über Allophanatgruppen
verzweigte Polysiloxan-Polyoxyalkylen-Copolymere. Geeignet sind auch andere
20 Organopolysiloxane, oxyethylierte Alkylphenole, oxyethylierte Fettalkohole,
Paraffinöle, Rizinusöl- bzw. Ricinolsäureester, Türkischrotöl, Erdnussöl und Zell-
regler wie Paraffine, Fettalkohole und Polydimethylsiloxane. Zur Verbesserung der
Emulgierwirkung, der Dispergierung des Füllstoffs, der Zellstruktur und/oder zu
deren Stabilisierung eignen sich ferner oligomere Polyacrylate mit Polyoxyalkylen-
25 und Fluoralkanresten als Seitengruppen. Die oberflächenaktiven Substanzen werden
üblicherweise in Mengen von 0,01 bis 5 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile
der höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen a) und b) angewandt. Zugesezt
werden können auch Reaktionsverzögerer, Antistatika, wie z.B. Catafor®Ca 100,
ferner Pigmente oder Farbstoffe und an sich bekannte Flammenschutzmittel, ferner
30 Stabilisatoren gegen Alterungs- und Witterungseinflüsse, Weichmacher und
fungistatisch und bakteriostatisch wirkende Substanzen.

Weitere Beispiele von gegebenenfalls mitzuverwendenden oberflächenaktiven Zusatzstoffen und Schaumstabilisatoren sowie Zellreglern, Reaktionsverzögerern, Stabilisatoren, flammhemmenden Substanzen, Weichmachern, Farbstoffen und Füllstoffen sowie fungistatisch und bakteriostatisch wirksamen Substanzen sowie Einzelheiten über Verwendungs- und Wirkungsweise dieser Zusatzmittel sind in R. Vieweg, A. Höchtlen (Hrsg.): „Kunststoff-Handbuch“, Band VII, Carl-Hanser-Verlag, München, 3. Auflage, 1993, S.118 bis 124 beschrieben.

- Als Komponente g1) eignen sich aliphatische, cycloaliphatische, araliphatische, aromatische und heterocyclische Polyisocyanate der Formel



- in der $n = 2-7$, vorzugsweise 2, und Q einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 2 bis 18, vorzugsweise 6 bis 10 C-Atomen, einen cycloaliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 4 bis 15, vorzugsweise 5 bis 10 C-Atomen, einen aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 15, vorzugsweise 6 bis 13 C-Atomen, oder einen araliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 8 bis 15, vorzugsweise 8 bis 13 C-Atomen, bedeuten; z.B. sind 1,4-Tetramethyldiisocyanat, 1,6-Hexamethyldiisocyanat (HDI), 1,12-Dodecandiisocyanat, Cyclobutan-1,3-diisocyanat, Cyclohexan-1,3- und -1,4-diisocyanat, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethyl-cyclohexan (IPDI), 2,4- und 2,6-Hexahydrotoluyldiisocyanat, Hexahydro-1,3- und -1,4-phenylen-diisocyanat, Perhydro-2,4'- und -4,4'-diphenyl-methan-diisocyanat, 1,3- und 1,4-Phenyldiisocyanat, 1,4-Naphthalindiisocyanat (1,4-NDI), 1,5-Naphthalindiisocyanat (1,5-NDI), 1,4-Duoldiisocyanat (DDI), 4,4'-Stilbendiisocyanat, 3,3'-Dimethyl-4,4'-biphenyldiisocyanat (TODI), 2,4- und 2,6-Toluyldiisocyanat (TDI), Diphenylmethan-2,4'-, -2,2'- und -4,4'-diisocyanat (MDI) und höherkernige Vertreter der Diphenylmethandiisocyanat-Reihe, geeignet. Die genannten Verbindungen und ihre Isomeren können jeweils einzeln oder in Form von Mischungen eingesetzt werden.

Bevorzugt eingesetzt werden die technisch leicht zugänglichen Polyisocyanate, z.B. 2,4- und 2,6-Toluylendiisocyanat, Naphthylen-1,5-diisocyanat, 4,4'-Diphenylmethan-diisocyanat, 2,4'-Diphenylmethandiisocyanat, 2,2'-Diphenylmethandiisocyanat und Polyphenyl-polymethylen-polyisocyanate, wie sie durch Anilin-Formaldehyd-Kondensation und anschließende Phosgenierung hergestellt werden ("rohes MDI"), wobei die Polyisocyanate einzeln oder in Form von Mischungen eingesetzt werden können.

10 Besonders bevorzugt sind Gemische aus 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat, 2,4'-Diphenylmethandiisocyanat.

15 Als modifizierte Isocyanate g2) kommen beispielsweise in Frage: Carbodiimidgruppen aufweisende Polyisocyanate, wie z.B. Bis(4,4'-diphenylmethan)carbodiimid, Allophanatgruppen aufweisende Polyisocyanate, Isocyanuratgruppen aufweisende Polyisocyanate, Urethangruppen aufweisende Polyisocyanate, acylierte Harnstoffgruppen aufweisende Polyisocyanate, Biuretgruppen aufweisende Polyisocyanate, durch Telomerisationsreaktionen hergestellte Polyisocyanate, Umsetzungsprodukte der obengenannten Isocyanate mit Acetalen und polymere Fettsäureester enthaltende Polyisocyanate.

20 Besonders bevorzugt sind solche modifizierten Polyisocyanate, die sich vom 2,4- und/oder 2,6-Toluylendiisocyanat, vom 4,4'- und/oder 2,4'-Diphenylmethandiisocyanat oder vom Naphthylen-1,5-diisocyanat ableiten und deren Gemische.

25 Die Polyetheresterpolyole x2) werden durch Kondensation von einer oder mehreren Dicarbonsäuren a1) mit mindestens einem oder mehreren Polyolen der Komponenten a3), c) und/oder anderen kurzkettigen Polyolen y) und mit mindestens einem oder mehreren langkettigen Polyolen der Komponenten a2) oder z) hergestellt.

30

gleichgewichtetes in der Veresterungsreaktion umgesetzt werden. Der relative Mengeneinsatz von Polyolen wird begrenzt durch die vorgegebene zahlenmittlere Hydroxylfunktionalität des Polyetheresterpolyols x2) und die für das Polyurethan-elastomer vorgegebene Knotendichte.

5

Die Polyesterpolyole x1) werden durch Kondensation von einer oder mehreren Dicarbonsäuren a1) mit mindestens einem Polyol oder mehreren Polyolen gemäß a3), c) und/oder y) hergestellt.

10

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Polyurethanelastomeren, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass

15

- a) mindestens eines Polyetheresterpolyols mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 1000 g/mol bis 6000 g/mol einer zahlenmittleren Funktionalität von 1,9 bis 2,5 und einem Verhältnis von Ethergruppen zu Estergruppen des Polyetheresters von 0,3 bis 2,5,

der erhältlich ist durch Polykondensation aus

20

- a1) mindestens einer oder mehrerer Dicarbonsäuren mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen und/oder deren Derivaten,

25

- a2) mindestens einem oder mehreren Polyetherpolyolen mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 1000 g/mol bis 6000 g/mol, einer mittleren Funktionalität von 1,7 bis 2,5 sowie einem Anteil von 70 % bis 100 % primärer OH-Gruppen und

30

- a3) mindestens einem oder mehreren Polyolen mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 18 bis 750 g/mol einer zahlenmittleren

Funktionalität von 2 bis 8 und mit mindestens 2 endständigen OH-Gruppen pro Molekül,

5 b) gegebenenfalls Polymerpolyolen, die OH-Zahl von 10 bis 149 und mittlere Funktionalitäten von 1,7 bis 4, aufweisen und die mit 1 bis 50 Gew.-% Füllstoffe, bezogen auf das Polymerpolyol enthalten.

c) niedermolekularen Kettenverlängerern mit mittleren Funktionalitäten von 1,8 bis 2,1 und mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 18 bis 750 g/mol und/oder Vernetzern mit mittleren Funktionalitäten von 2,2 bis 8 und mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 18 bis 750 g/mol,

in Gegenwart von

15 d) gegebenenfalls Katalysatoren,
e) gegebenenfalls Treibmitteln und
f) gegebenenfalls Zusatzstoffen

mit

20 g) mindestens einem Polyisocyanat ausgewählt aus der Gruppe bestehend

g1) organischen Polyisocyanaten,

g2) modifizierten Polyisocyanaten,

25 g3) NCO-Prepolymeren auf Basis von g1) und/oder g2) und einem Polyol x),

wobei das Polyol x) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus

30 x1) Polyesterpolyolen,

x2) Polyetheresterpolyolen und

x3) Gemischen aus x1 und x2),

g4) und Gemischen aus g1), g2) und/oder g3) umgesetzt wird.

5 Vorzugsweise werden zur Herstellung der Polyetheresterpolyole a) bzw. x2) die organischen, z.B. aromatischen und vorzugsweise aliphatischen Polycarbonsäuren und/oder -derivate und Polyole katalysatorfrei oder in Gegenwart von Veresterungskatalysatoren, zweckmäßigerweise in einer Atmosphäre aus Inertgasen, wie z.B. Stickstoff, Helium, Argon, in Lösung und auch in der Schmelze bei Temperaturen von 150 bis 300°C, vorzugsweise 180 bis 230°C gegebenenfalls unter vermindertem Druck bis zu der gewünschten Säurezahl, die vorteilhafterweise kleiner als 10, vorzugsweise kleiner als 1 ist, polykondensiert.

15 Nach einem bevorzugten Herstellverfahren wird die Veresterungsreaktion solange unter Normaldruck gefahren bis sich kein Kondensat mehr bildet. Anschließend kann Katalysator zugesetzt werden. Unter einem Druck von weniger als 500 mbar, vorzugsweise 2 bis 150 mbar wird die Reaktion vervollständigt. Als Veresterungskatalysatoren kommen beispielsweise Eisen-, Cadmium-, Kobalt-, Blei-, Zink-, Antimon-, Magnesium-, Titan- und Zinnkatalysatoren in Form von Metalloxiden oder Metallsalzen in Betracht. Die Polykondensation kann jedoch auch in Gegenwart von Verdünnungs- und/oder Schleppmitteln, wie z.B. Benzol, Toluol, Xylol oder Chlorbenzol, zur azeotropen Abtrennung des Kondensationswassers durchgeführt werden. Gemische der genannten Mittel sind ebenfalls gebräuchlich.

25 Zur Herstellung der Polyesterpolyole x1) werden vorzugsweise die organischen Polycarbonsäuren und/oder deren Derivate mit mehrwertigen Alkoholen vorteilhafterweise in einem solchen Mengenverhältnis eingesetzt, dass stets die Hydroxylgruppen zahlenmäßig im Überschuss gegenüber Carboxyl-, bzw. Carboxylderivaten vorliegen.

Bevorzugt werden die erfindungsgemäßen Polyurethanelastomere nach dem Prepolymer-Verfahren hergestellt, wobei zweckmäßigerweise das Prepolymer g3) durch Umsetzung mindestens eines Polyols oder mehrerer Polyole x) mit mindestens einem oder mehreren Isocyanaten g1) und gegebenenfalls modifizierten Isocyanaten g2) sowie gegebenenfalls kurzkettigen Polyolen a3) und/oder y) und/oder c) erhalten wird.

10 Zur Herstellung der erfindungsgemäßen, massiven oder mikrozellularen Polyurethanelastomeren werden vorzugsweise Isocyanate g), bestehend aus Komponente g1) mit gegebenenfalls Komponente g2) oder bevorzugt NCO-Prepolymer g3), mit mindestens einem Polyetheresterpolyol a) und niedermolekularen Kettenverlängerern und/oder Vernetzern c) gegebenenfalls unter Zugabe von Katalysatoren d), Treibmitteln e) und Zusatzstoffen f) umgesetzt.

15 Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Polyurethanelastomeren werden die Komponenten in solchen Mengen zur Umsetzung gebracht, dass das Äquivalenzverhältnis der NCO-Gruppen der Isocyanate g) zur Summe der gegenüber Isocyanatgruppen reaktiven Wasserstoffe der Komponenten a), b), c), d) und f) sowie eventuell eingesetzter chemisch wirkender Treibmittel e) 0,8:1 bis 1,2:1, vorzugsweise 0,95:1 bis 1,15:1 und insbesondere 1,00:1 bis 1,05:1 beträgt.

20 Weiterhin werden alle Komponenten unter Berücksichtigung ihrer Isocyanat- und Hydroxylfunktionalitäten erfindungsgemäß so kombiniert, dass das resultierende Polyurethanelastomer eine Knotendichte zwischen 0,1 mol/kg und 0,0001 mol/kg, bevorzugt zwischen 0,001 und 0,08 mol/kg, besonders bevorzugt zwischen 0,01 und 0,04 mol/kg aufweist.

Die erfindungsgemäßen Polyurethanelastomere werden bevorzugt bei der Herstellung von Schuhteilen, insbesondere von Sohlen eingesetzt.

Die Erfindung soll anhand der nachfolgenden Beispiele näher erläutert werden.

Beispiele

Das Polyurethanelastomer wurde durch äquivalente Umsetzung einer Polyolformulierung α und eines NCO-Prepolymers β (mittlere Funktionalität 2,01) erhalten. Die Zusammensetzung der Polyolformulierung α und des NCO-Prepolymers β können der Tabelle 2 entnommen werden. Die physikalischen Eigenschaften der erfindungsgemäßen Polyurethanelastomere sind in Tabelle 3 aufgelistet.

Die allgemeine Herstellungsvorschrift für die Polyetheresterpolyole wird beispielhaft am Polyetheresterpolyol C beschrieben:

In einem 10l-Vierhalsrundkolben, ausgestattet mit einem Rührer, Füllkörperkolonne, absteigendem Kühler, Thermometer sowie einer Vakuumpumpe und Heizpilz, wurden 4662g (53,7 mol) eines hydroxyfunktionalisierten Polyethers (Hydroxylzahl 28; zahlenmittlere Hydroxylfunktionalität 1,81; primäre Hydroxylgruppen 90 mol-%, (Propylenglykol als Starter; 68,7 Gew.-% Propylenoxid; 29,4 Gew.-% Ethylenoxid), 426 g (4 mol) Diethylenglykol, 417g (4,8 mol) Ethylenglykol, 767g (8,8 mol) 1,4-Butandiol, 15g (0,1 mol) Trimethylolpropan und 2461g (16,8 mol) Adipinsäure bis zur Schmelze erhitzt, wobei Stickstoff durch die Apparatur geleitet wurde. Man erhitzte solange auf 180°C bis sich kein Wasser mehr abschied. Danach wurden 200 mg Zinn(II)-chlorid zugegeben, langsam Vakuum angelegt und die Temperatur auf 200°C erhöht. Zur Vervollständigung der Reaktion wurde bei 200°C und 5 mbar für 2 Stunden nachgerührt. Man erhielt einen Polyetherester mit einer Säurezahl von 0,3, einer Hydroxylzahl von 34,6 und einer Viskosität von 930 mPa·s bei 75°C. Die Ausgangsverbindungen sowie die physikalischen Daten der Polyetheresterpolyole und der Polyesterpolyole sind Tabelle 1 zu entnehmen.

Die Herstellung der Polyurethanprüfkörper erfolgte derart, dass man die Polyolformulierung α bei 55°C in einer Niederdruck-Schäumanlage mit dem NCO-Prepolymer β bei 40°C mit einem Stachelmischer bei 3000 U/min vermischte, die

Mischung in eine auf 50°C temperierte Aluminium-Klappform (Größe 200*140*10 mm) goss, die Klappform schloss und nach 3,5 Minuten das Polyurethanelastomer entformte.

- 5 Von den so hergestellten Polyurethanelastomer-Platten wurde die Shore A Härte nach DIN 53 505 nach 24 h Lagerung über Blaugel bestimmt. Weiterhin wurde die Stichaufweitung nach DIN 53 522 eines 2 mm breiten Durchstiches in der Biegelinie von Prüfkörpern (Maße 2 cm x 15 cm x 1 cm) unterklebt mit einem Texonstreifen nach 30 000 Biegezyklen ermittelt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 3 zusammengestellt. Die Dauerbiegeprüfungen wurden bei Raumtemperatur und bei -15°C durchgeführt. Außerdem wurden Prüfkörper 7 Tage bei 95% Luftfeuchte und 70°C gealtert, 24 Stunden bei 70°C getrocknet, weitere 24 Stunden bei Raumtemperatur rekonditioniert und anschließend bei Raumtemperatur einer Dauerbiegeprüfung unterzogen. Der Abrieb wurde nach DIN 53516 bestimmt und die Kraftstoffbeständigkeit nach EN 344 ermittelt.
- 10
- 15

Tabelle 1: Polyetheresterpolyole C, E bis O sowie Polyesterpolyole A, B und D

	Hydroxylzahl [mg KOH/g]	Säurezahl [mg KOH/g]	Viskosität ^{75 °C} [mPa s]	Molekulargewicht [g/mol]	zahlmittlere Hydroxyl- funktionalität	Komponente a3)				L2830 [Gew%]	Adipinsäure [Gew%]
						Ethylenglykol [Gew%]	1,4-Butan-diol [Gew%]	Diethylenglykol [Gew%]	Trimethylol- propan [Gew%]		
A	29,0	0,5	2800	3869	2,000	0,2076	0,1291	-	-	-	0,663
B	37,0	0,7	1900	3032	2,000	0,2085	0,1300	-	-	-	0,661
C	34,6	0,3	930	3303	2,037	0,0481	0,0883	0,0403	0,0017	0,5379	0,284
D	35,7	0,6	1900	3201	2,037	0,1006	0,1888	0,0861	0,0016	-	0,623
E	35,0	0,6	1350	3265	2,037	0,1082	0,0993	0,0453	0,0016	0,3024	0,443
F	38,3	0,4	830	2984	2,037	-	0,1524	0,0695	0,0017	0,4642	0,312
G	37,0	0,4	1330	3089	2,037	0,0503	0,1846	0,0421	0,0016	0,2813	0,440
H	37,50	0,3	960	3047	2,037	0,0939	-	0,0787	0,0017	0,5249	0,301
I	39,1	0,3	1070	2923	2,037	0,0583	0,1069	0,0976	0,0017	0,3254	0,410
J	34,7	0,4	1180	3293	2,037	0,0749	0,1374	-	0,0017	0,4185	0,368
K	37,2	0,4	1160	3131	2,076	0,0653	0,1198	0,0536	0,0033	0,3651	0,393
L	36,5	0,4	1160	3074	2,000	0,0667	0,1219	0,0544	-	0,3643	0,393
M	31,3	0,8	1430	3651	2,037	0,0670	0,1185	0,0538	0,0012	0,3623	0,397
N	40,4	0,3	920	2829	2,037	0,0659	0,1209	0,0549	0,0018	0,3675	0,389
O	38,90	0,8	1040	2942	2,040	0,0655	0,1231	0,0545	0,0016	0,3650	0,390

Tabelle 2: Zusammensetzung der Polyolformulierungen α und des Präpolymers β

Polyolformulierung α		NCO-Prepolymer β	
Komponente	[Gew%]	Komponente	[Gew%]
Butandiol	13,01	Desmodur 44M	46,32
Diazabicyclooctan	0,56	Desmodur CD	4,96
Triethanolamin	0,19	Polyol A	48,72
Wasser	0,32		100,00
Schaumstabilisator	0,09		
Polyole B bis O	85,83		
	100,00		

Tabelle 3: Eigenschaften der Polyurethanelastomerprüfkörper mit einer Dichte von 600 kg/m^3

Versuch	Polyol in Polyolformulierung α	Mittlere Funktionalität der Polyolformu- lierung α	Härte [Shore A]	Dauerbiegefestigkeit bei Raumtemperatur				Dauerbiegefestigkeit bei -15°C				Dauerbiegefestigkeit bei Raumtemperatur nach Hydrolysealterung				Kraftstoffbeständigkeit Quellung [%]	Abrieb [ng]	Knoendicht [mol (kg)]
				Stichaufweitung nach 30.000 Biegungen		Bruch bei n Biegungen		Stichaufweitung nach 30.000 Biegungen		Bruch nach n Biegungen		Stichaufweitung nach 30.000 Biegungen		Bruch nach n Biegungen				
				Anzahl x	Aufweitung [mm]	Anzahl y	n Biegungen	Anzahl x	Aufweitung [mm]	Anzahl y	n Biegungen	Anzahl x	Aufweitung [mm]	Anzahl y	n Biegungen			
*B	B	2,0085	64	0		4	22500	2	4,7	3	21667	0		4	4.185	78	1	0,0177
C'	C	2,0142	63	4	3,0	0		3	4,4	1	30000	3	8,7	1	30.000	92	6	0,0229
*D'	D	2,0143	62	0		4	11300	0		4	16300	4	1,5	0		42	1	0,0231
E'	E	2,0142	61	0		4	20000	0		4	27500	4	7,7	0		68	1	0,0230
F'	F	2,0145	62	3	3,4	1	30000	3	5,0	1	25000	4	5,8	0		70	7	0,0234
G'	G	2,0144	61	0		4	22500	0		3	23300	4	3,1	0		62	3	0,0232
H'	H	2,0149	61	4	2,2	0		4	2,2	0		3	13,6	1		94	6	0,0237
I'	I	2,0148	60	4	3,8	0		4	4,0	0		4	6,7	0		86	4	0,0235
J'	J	2,0142	62	4	1,5	0		4	1,2	0		4	8,2	0		68	5	0,0229
K'	K	2,0203	61	0		4	30000	3	9,9	1	30000	4	2,9	0		62	4	0,0286
L'	L	2,0085	60	4	1,1	0		4	0,6	0		0		4	13.800	66	5	0,0177
M'	M	2,0138	60	4	1,6	0		4	1,1	0	5000	0		4		95	4	0,0224
N'	N	2,0148	61	2	9,1	2	30000	3	6,1	1	30000	4	4,0	0		75	4	0,0237
O'	O	2,0146	64	4	1,8	0		4	3,5	0		0		4	17.675	68	4	0,0235

* Vergleich

Die Buchstaben „x“ und „y“ addiert, ergeben die Anzahl der Prüfstreifen, die einem Dauerbiegetest unterzogen werden. Mit „x“ wird die Anzahl der Prüfstreifen mit Stichaufweitung bezeichnet und mit „y“ die Anzahl der Prüfstreifen, die gebrochen sind.

Patentansprüche

1. Polyurethanelastomere, die eine Knotendichte von 0,1 mol/kg bis 0,0001 mol/kg aufweisen, erhältlich durch Umsetzung
- 5
- a) mindestens eines Polyetheresterpolyols mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 1000 g/mol bis 6000 g/mol einer zahlenmittleren Funktionalität von 1,9 bis 2,5 und einem Verhältnis von Ethergruppen zu Estergruppen des Polyetheresters von 0,3 bis 2,5,
- 10
- der erhältlich ist durch Polykondensation aus
- a1) mindestens einer oder mehrerer Dicarbonsäuren mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen und/oder deren Derivaten,
- 15
- a2) mindestens einem oder mehreren Polyetherpolyolen mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 1000 g/mol bis 6000 g/mol, einer mittleren Funktionalität von 1,7 bis 2,5 sowie einem Anteil von 70 % bis 100 % primärer OH-Gruppen und
- 20
- a3) mindestens einem oder mehreren Polyolen mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 18 bis 750 g/mol einer zahlenmittleren Funktionalität von 2 bis 8 und mit mindestens 2 endständigen OH-Gruppen pro Molekül,
- 25
- b) gegebenenfalls Polymerpolyolen, die OH-Zahl von 10 bis 149 und mittlere Funktionalitäten von 1,7 bis 4, aufweisen und die mit 1 bis 50 Gew.-% Füllstoffe, bezogen auf das Polymerpolyol enthalten.
- 30

- 5 c) niedermolekularen Kettenverlängerern mit mittleren Funktionalitäten von 1,8 bis 2,1 und mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 18 bis 750 g/mol und/oder Vernetzern mit mittleren Funktionalitäten von 2,2 bis 8 und mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 18 bis 750 g/mol

in Gegenwart von

- 10 d) gegebenenfalls Katalysatoren,
 e) gegebenenfalls Treibmitteln und
 f) gegebenenfalls Zusatzstoffen

mit

- 15 g) mindestens einem Polyisocyanat ausgewählt aus der Gruppe bestehend

- 20 g1) organischen Polyisocyanaten,
 g2) modifizierten Polyisocyanaten,
 g3) NCO-Prepolymeren auf Basis von g1) und/oder g2) und einem Polyol x),

wobei das Polyol x) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus

- 25 x1) Polyesterpolyolen,
 x2) Polyetheresterpolyolen und
 x3) Gemischen aus x1 und x2),

- 30 g4) und Gemischen aus g1), g2) und/oder g3).

2. Polyurethanelastomeren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyisocyanat g1) 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat, 2,4'-Diphenylmethandiisocyanat oder ein Gemisch daraus ist.
- 5 3. Polyurethanelastomere gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyol a3) aus der Gruppe bestehend aus 1,4-Butandiol, 1,2-Ethandiol, Diethylenglykol, Hexandiol, Trimethylolpropan, Sorbitan, Pentaerythrit, Triethanolamin und Glycerin ausgewählt ist.
- 10 4. Verfahren zur Herstellung der Polyurethanelastomeren gemäß den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
- a) mindestens ein Polyetheresterpolyol mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 1000 g/mol bis 6000 g/mol einer zahlenmittleren Funktionalität von 1,9 bis 2,5 und einem Verhältnis von Ethergruppen zu Estergruppen des Polyetheresters von 0,3 bis 2,5,
- 15 der erhältlich ist durch Polykondensation aus
- a1) mindestens einer oder mehrerer Dicarbonsäuren mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen und/oder deren Derivaten,
- a2) mindestens einem oder mehreren Polyetherpolyolen mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 1000 g/mol bis 6000 g/mol, einer mittleren Funktionalität von 1,7 bis 2,5 sowie einem Anteil von 70 % bis 100 % primärer OH-Gruppen und
- 25
- a3) mindestens einem oder mehreren Polyolen mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 18 bis 750 g/mol einer zahlen-
- 30

mittleren Funktionalität von 2 bis 8 und mit mindestens 2 endständigen OH-Gruppen pro Molekül,

5 b) gegebenenfalls Polymerpolyolen, die OH-Zahl von 10 bis 149 und mittlere Funktionalitäten von 1,7 bis 4, aufweisen und die mit 1 bis 50 Gew.-% Füllstoffe, bezogen auf das Polymerpolyol enthalten.

10 c) niedermolekularen Kettenverlängerern mit mittleren Funktionalitäten von 1,8 bis 2,1 und mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 18 bis 750 g/mol und/oder Vernetzern mit mittleren Funktionalitäten von 2,2 bis 8 und mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 18 bis 750 g/mol,

in Gegenwart von

15

- d) gegebenenfalls Katalysatoren,
- e) gegebenenfalls Treibmitteln und
- f) gegebenenfalls Zusatzstoffen

20

mit

- g) mindestens einem Polyisocyanat ausgewählt aus der Gruppe bestehend

25

- g1) organischen Polyisocyanaten,
- g2) modifizierten Polyisocyanaten,
- g3) NCO-Prepolymeren auf Basis von g1) und/oder g2) und einem Polyol x),

30

wobei das Polyol x) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus

- x1) Polyesterpolyolen,
- x2) Polyetheresterpolyolen und
- x3) Gemischen aus x1 und x2),

5

g4) und Gemischen aus g1), g2) und/oder g3) umgesetzt wird.

- 5. Verwendung der Polyurethanelastomere gemäß Anspruch 1 bis 3 zur Herstellung von elastomeren Formteilen, insbesondere Schuhsohlen mit Dichten im Bereich von 180 bis 1200 kg/m³.
- 6. Elastomere Formteile für technische Artikel und Gebrauchsartikel, insbesondere Schuhsohlen aus Polyurethanelastomeren gemäß Anspruch 1 bis 3.

Polyurethanelastomere, Verfahren zu ihrer Herstellung und Verwendung

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Erfindung betrifft Polyurethanelastomere mit definierter Knotendichte, ein Verfahren zu ihrer Herstellung unter Verwendung von speziellen Polyetheresterpolyolen und ihre Verwendung, insbesondere zur Herstellung von mikrozellularen und massiven Polyurethanelastomerteilchen.



A DOCPHOENIX

☐ TRNA _____
Transmittal New Application☐ SPEC _____
Specification☐ CLM _____
Claims☐ ABST _____
Abstract☐ DRW _____
Drawings☐ OATH _____
Oath or Declaration☐ ADS _____
Application Data Sheet☐ A... _____
Amendment Including Elections☐ A.PE _____
Preliminary Amendment☐ REM _____
Applicant Remarks in Amendment☐ IDS _____
IDS Including 1449☐ 371P _____
PCT Papers in a 371P Application☐ FOR _____
Foreign Reference☐ NPL _____
Non-Patent Literature☐ FRPR _____
Foreign Priority Papers☐ ARTIFACT _____
Artifact☐ LET. _____
Misc. Incoming Letter☒ IMIS _____
Misc. Internal Document☐ TRREISS _____
Transmittal New Reissue Application☐ PROTRANS _____
Translation of Provisional in Nonprovisional☐ BIB _____
Bib Data Sheet☐ WCLM _____
Claim Worksheet☐ WFEE _____
Fee Worksheet☐ APPENDIX _____
Appendix☐ COMPUTER _____
Computer Program Listing☐ SPEC NO _____
Specification Not in English☐ N417 _____
Copy of EFS Receipt Acknowledgement☐ CRFL _____
Computer Readable Form Transfer Request Filed☐ CRFS _____
Computer Readable Form Statement☐ SEQLIST _____
Sequence Listing☐ SIR. _____
SIR Request☐ AF/D _____
Affidavit or Exhibit Received☐ DIST _____
Terminal Disclaimer Filed☐ PET. _____
Petition☐ END JOB☐ DUPLEX